

ADEZIV HARTIE

NUMAR FISA733

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

ADEZIV HARTIE

1. Compoziție

-dispersii apoase de rasini vinilice, plastifianti, aditivi reologici, conservanți etc

2. Domeniu de utilizare

-lipirea hirtiei si a cartoanelor

3. Performante

-formeaza asamblari cu o rezistenta remarcabila la deslipire ;
-aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător ;
-prezintă o aplicabilitate usoara, uscare relativ rapida
-formeaza pelicule transparente ;

4. Caracteristici tehnice

Nr crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	fluid, vascos, omogen	vizual
2	Masa volumica (densitate), 23°C,g/cm ³	0.9-0.95	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile,%	45-55	SR EN ISO 3251
4	p-H	6.0-8.5	STAS 8619/90
5	Vascozitate Brookfield, sp.4, 6 rpm. cps ,min	8000	ASTM D 2196
B	PELICULA INTARITA		
6	Rezistenta la desprindere prin forfecare, daN/cm ² , min.	50	SR EN 12960

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică adezivul trebuie să fie rezistente, curate,

Pregătirea produsului: produsul se aplica ca atare

Mod de aplicare: cu pensula sau rola

-temperatura de aplicare:minima +5 °C maxima 25°C

-produsul se aplica pe suprafețele de lipit, dupa care acestea se imbina si se preseaza.

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

6. Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produsul nu contine substanțe periculoase

7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitea de 0.5L;1L

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25 °C

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

ADEZIV HARTIE	
NUMAR FISA733	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

8. Consum estimat

-cca. 100g/m² funcție de tipul și calitatea suportului

9.Valabilitate: 12 luni, în ambalajul original, închis etans