

**ADEZIV PENTRU LEMN SI PARCHET**

NUMAR FISA

ULTIMA REVIZUIRE: 15.01.2014

**ADEZIV PENTRU LEMN SI PARCHET****1. Compoziție**

-dispersii apoase de rasini vinilice, plastifianti, aditivi reologici, conservanti etc

**2. Domeniu de utilizare**

-asamblarea placilor de parchet si a componentelor de mobila

**3. Performante**

- formeaza asamblari cu o rezistenta remarcabila la deslipire ;
- aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător ;
- prezintă o aplicabilitate usoara ;
- formeaza pelicule transparente ;

**4. Caracteristici tehnice**

Nr crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	fluid, vascos, omogen	vizual
2	Masa volumica (densitate), 23°C,g/cm3	0.90-0.95	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile,%	45-55	SR EN ISO 3251
4	p-H	6.0-8.5	STAS 8619/90
5	Vascozitate Brookfield, sp.4, 6 rpm. cps ,min	10000	ASTM D 2196
B	PELICULA INTARITA		
6	Rezistenta la desprindere prin forfecare, daN/cm2, min.	60	SR EN 12960

**5. Mod de utilizare**

**Pregătirea suprafețelor:** suporturile pe care se aplică adezivul trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

**Pregătirea produsului:** produsul se dilueaza cu apa rece și curată ;

**Mod de aplicare:** cu pensula sau rola

-temperatura de aplicare:minima +5 °C maxima 25°C

-produsul se aplica pe suprafețele de lipit, dupa care acestea se imbina si se preseaza. Excesul de adeziv se indeparteaza cu o laveta sau cu un spaclu

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

**6. Masuri de securitate**

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

**ADEZIV PENTRU LEMN SI PARCHET**

NUMAR FISA

ULTIMA REVIZUIRE: 15.01.2014

Produsul nu conține substanțe periculoase

**7. Ambalare, transport si depozitare**

*Ambalare*- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 0.5L; 1L

*Depozitare*- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25 °C

*Transport*-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

**8. Consum estimat**

-cca. 200g/m<sup>2</sup> funcție de tipul si calitatea suportului

**9.Valabilitate:** 12 luni, in ambalajul original, închis etans