

**ARACET TIP A**

NUMAR FISA729

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

**ADEZIV TIP ARACET****ARACET TIP A****1. Compoziție**

-dispersie apoasa de poliacetat de vinil, plastifianti, materiale de umplură și aditivi de finisare.

**2. Domeniu de utilizare**

-liant in industria construcțiilor pentru prepararea betoanelor, mortarelor, zugravelilor etc

**3. Performante**

- imbunatateste priza materialelor de constructii;
- prezinta o capacitate de aditivare foarte buna ;
- mareste rezistenta la tractiune si uzura a mortarelor si betoanelor;
- asigura stabilitatea materialului preparat;

**4. Caracteristici tehnice**

NR. CRT.	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
<b>A</b>	<b>PRODUS LICHID</b>		
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	Visual
2	Densitate,23°C,g/cm <sup>3</sup>	1.30-1.40	SR EN ISO 2811
3	Conținut substanta uscata ,%, min	45	SR EN ISO 3251
4	pH	7.0-9.0	STAS 8619-90
5	Vâscozitate Brookfield, sp.4, 30 rpm. cps ,min	5000	ASTM D 2196
<b>B</b>	<b>PELICULA USCATA</b>		
6	Rezistenta la forfecare, daN/cm <sup>2</sup> , min.	50	SR EN 12960

**5. Mod de utilizare****Pregătirea produsului:**

- înaintea deschiderii ambalajelor, se șterg urmele de praf, ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea produsului;
- se condiționează produsul la 15-25°C

**Mod de aplicare:**

- se introduce adezivul in materialul de constructie si se amesteca pana la omogenizarea completa. Raportul componentelor se stabileste in functie de indicatiile producatorului materialului de constructie utilizat.
- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

**6. Masuri de securitate**

<b>ARACET TIP A</b>	
NUMAR FISA729	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produsul nu conține substanțe periculoase

### **7.Ambalare, transport si depozitare**

**Ambalare-** Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 0.5 k;1kg;

**Depozitare-** Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite la temperaturi de 5-25°C

**Transport-**Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

**8. Valabilitate:** 12 luni, in ambalajul original inchis etans