

CHIT DE CUTIT

NUMAR FISA 736

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

CHIT DE CUTIT

1. Compoziție

-amestec omogen de rasini acrilice, pigmenti, umpluturi minerale si aditivi specifici

2. Domeniu de utilizare:

- repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie

3. Performanțe:

- adera foarte bine pe suportul pregatit corespunzator ;
- prezinta aplicabilitate usoara;
- are uscare relativ rapida;
- se slefuieste usor

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	fluid viscos , omogen	vizual
2	Densitatea la 23°, g/cm ³	1.8-1.9	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile ,%	80-90	SR EN ISO 3251
4	Finete de frecare, microni	100	SR EN ISO 1524
5	Uscare aparent complete,ore	24	SR EN ISO 3678

5.Mod de utilizare

Pregatirea suprafetei :

Suprafetele care urmeaza sa fie reparate, trebuie sa fie curatate de praf ,impuritati, uleiuri, grasimi, eflorescenta si de orice alti agenti de contaminare.

Metoda de aplicare

Produsul se aplica pe suporturi cu spaclul, in straturi succesive de max 0.5 mm grosime.Totalitatea straturilor nu trebuie sa depaseasca 2 mm grosime, intre straturi timpul de uscare este de min 6 ore iar slefuirea se face cu hirtie de smirghel granulatie 150

6.Masuri de securitate

Produsul nu conține substanțe periculoase

7.Ambalare, transport si depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș, de 0.5 l

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25°C

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8.Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans