

GRUND ACRILIC IMPREGNARE

NUMAR FISA 682

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Grund acrilic impregnare

1. Compoziție

- rasini acrilice, conservanti (fungicide, algicide, ciuperca albastra etc.), aditivi de finisare, apa

2. Domeniu de utilizare

-tratarea si impregnarea lemnului inainte de lacuire
-poate fi utilizat pentru aplicatii la interior si exterior

3. Performante

-previne si reduce atacul fungiilor, algelor, insectelor etc.
-functioneaza ca bariera impotriva eliminarii compusilor volatili din lemn, impiedicand degradarea si exfolierea stratului final de lac;
-asigura aderenta optima a straturilor de lac la suporturile din lemn;

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	lichid limpede, omogen, galbui	vizual
2	Densitatea 23°C,g/cm ³	0.80-0.85	SR EN ISO 2811
3	Vascozitate, Ø4, s	30-50	SR EN ISO 2431
4	Continut substanta uscata, %	10-15	SR EN ISO 3251
5	Aspect pelicula	Uniforma, fara incluziuni	vizual
6	Uscarea , ore -la atingere -pentru reacoperire -aparent completa	6 12 24	SR EN EN 3678

5. Mod de utilizare

Pregatirea suprafetei:

-suprafetele de impregnat se curata, se egalizeaza, se slefuiesc si se desprafuiesc
-umiditatea lemnului nu trebuie sa depaseasca 10%

Pregatirea produsului:

-produsul se utilizeaza ca atare, nu se dilueaza

Aplicarea produsului:

-produsul se aplica prin imersie, sau pensulare, in doua straturi succesive, la in interval de 4-6 ore.

GRUND ACRILIC IMPREGNARE

NUMAR FISA 682

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

6. Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 1 l ; 2.5l

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Consum estimat

10-12 mp/litru/strat in funcție de tipul si calitatea suportului

9. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original, închis etans.