

**HIDROIZOLATIE BITUMINOASA**

NUMAR FISA453

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

## Hidroizolatie bituminoasa

### 1. Compozitie:

-hidroizolatie flexibila realizate din bitumuri emulsionate in apa nisip cuartos fin

### 2. Domenii de utilizare

- nu este recomandata traficului pirtonal
- pe orice suprafata ,care se cere protejata la exterior sau interior

### 3.Performante:

- ideala pentru impermeabilizarea fundatiilor zidurilor de beton/caramida
- prezinta uscare rapida
- antifungii si antimucegai
- foarte usor de aplicat ,se dilueaza doar cu apa
- formeaza dupa uscare un strat usor elastic impermeabil rezistent la agentii chimici

### 4. Caracteristici tehnice

| Date tehnice ale produsului          | Valori produs       |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tip/culoare                          | Pasta densa/ neagra |
| Densitate specifica                  | 1,3                 |
| ph                                   | 10                  |
| Cerificare pericol directiva 1999/45 | Nici una            |
| Corp solid                           | 75                  |
| Vascozitate Brookfield               | 250.000             |

### 5.Aplicare:

Pregatirea suprafetelor:

- suporturile pe care se aplica gletul trebuie sa fie complet uscate si lipsite de praf, grasime sau alta murdarie
- nu se aplica pe straturi de lac, ulei, vopsele cu solventi

Pregatirea produsului:

Produsul este gata preparat se poate dilua maxim 2%

Produsul se omogenizeaza inainte de utilizare,a se evita supraincalzire produsului

#### Mod de aplicare:

**HIDROIZOLATIE BITUMINOASA**

NUMAR FISA453

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

-se poate aplica cu trafalet ,pulverizare,acest lucru fiind posibil prin dilutie suplimentara acest sistem este eficient doar in protectia uosara a suportului

| <b>Aplicare optima</b>         |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Primul strat grunduirea        | Se dilueaza cu 50% apa timp de uscare 6 ore |
| Al doilea strat                | Nediluat timp de uscare 5-10 ore            |
| Rezistenta la apa sub presiune | Optima dupa 24 ore de la aplicare           |

Produsul nu se aplica la temperaturi sub 5°C. Timpul de uscare pentru slefuire, amorsare, vopsire este de 3-4 ore. Uscarea completa se realizeaza in 24 de ore.

Curatarea uneltelor de lucru se face cu apa calda sau cu apa si detergent, imediat dupa intrebuintare.

**6. Masuri de securitate**

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

**7. Ambalare, transport si depozitare**

Ambalare - Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș de 25kg

Depozitare – In ambalaje închise etanș, în spații uscate, sigure, ferite de radiații solare și intemperii, la temperaturi între 5 și 25 °C.

Transport - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

**8. Consum estimat**

0,5-1,2 kg/mp in functie de grosime si metoda de aplicare

**9. Valabilitate:** 12 luni de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans .