

**SOLUTIE IGNIFUGARE**

NUMAR FISA 680

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

**SOLUTIE IGNIFUGARE****1. Compozitie**

-amestec omogen de polifosfati si saruri de bor, aditivi de finisare si apa

**2. Domeniu de utilizare**

-protectia la foc a lemnului si a elementelor din lemn

**3. Performante**

- nu pateaza si nu modifica culoarea naturala a lemnului ;
- nu formeaza pelicula si nu cristalizeaza la suprafata meterialului;
- are uscare **rapida intre straturi**

**4. Caracteristici tehnice**

Nr.crt	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect	lichid limpede, omogen	vizual
2	Densitate la 20 <sup>0</sup> C, g/cm <sup>3</sup>	0.95-1.05	STAS 35 – 81
3	Ph	6.0-8.0	STAS 8619-90
4	Punct de fierbere, <sup>0</sup> C	min. 90	STAS 4059-85 pct 4.4

**5. Mod de aplicare**

Produsul se aplica manual sau automat in instalatiile de spalare ale autovehiculelor ;

Produsul se utilizează ca atare.

**6. Masuri de securitate**

- produsul nu necesita conditii speciale de aplicare
- dupa golire amabalajele se recicleaza conform legislatiei in vigoare;
- agenti de stingere recomandati :CO2 ; Halon, 1211(BCF), praf chimic, nisip;

**7.Ambalare transport si depozitare**

*Ambalarea* se realizeaza in ambalaje din materiale plastice de 1, 3 si 5 litri;

*Transportul* produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

*Depozitarea* produsului se face in ambalaje inchise etans in spatii acoperite. la temperaturi de 5- 25°C

**8.Termen de valabilitate**

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricatiei



# FISA TEHNICA

## SOLUTIE IGNIFUGARE

NUMAR FISA 680

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014