

ECONOMIC PAINT

NUMAR FISA102

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Vopsea lavabila interior

ECONOMIC PAINT

1. Compoziție

-dispersii apoase acrilice, pigmenți, materiale de umplutură și aditivi. Produsul poate fi colorat in sistemul de colorare ColorAs

2. Domeniu de utilizare

-finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori;

3. Performante

-clasa lavabilitate A sau clasa 2 conform SR EN 13300:2002

-grad alb ridicat

-rezistenta la murdarie

-putere mare de acoperire

-consum mic

-rezistenta la zgarieturi

-usor de aplicat, nu lasa dungi si nu stropeste. GARANTAT

4. Caracteristici tehnice

Nr crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	fluid, vascos, omogen	vizual
2	Masa volumica (densitate), 23°C,g/cm3	1.5-1.6	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile,%	60-67	SR EN ISO 3251
4	pH	7.5-9.5	STAS 8619
5	Vascozitate Brookfield, sp.4, 0.3 rpm. cps	200000-300000	ASTM D 2196
B	PELICULA USCATA		
6	Aspect	Pelicula uniforma,	vizual
7	Uscare aparent completa ,ore	24	SR EN ISO 3678
8	Putere de acoperire - raport de contrast, 100μm, %, min. - clasa de acoperire	98.5 2`	SR EN ISO 2814 SR EN 13300
9	Rezistenta la frecare umeda (lavabilitate) - pierderea in grosime a peliculei, μm, min.	≤70 4	SR EN ISO 11998

ECONOMIC PAINT

NUMAR FISA102

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

	- clasa lavabilitate		SR EN 13300
10	Grad de alb, %	95-96	STAS 6880
11	Reflexie regulata (luciu), 60°, %, max	25	SR EN ISO 2813

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică vopseaua trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

-acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repara și se nivelează cu o masă de șpaclu

-indiferent de natura lor suporturile trebuie tratate cu amorsa acrilică diluată 1:4 cu apă rece

-nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei, vopsele alchidice și materiale sintetice

Pregătirea produsului: produsul se diluează cu apă rece și curată:

-stratul de bază - vopsea diluată max. 10% cu apă;

-stratul final - vopsea nediluată sau diluată cu max. 5% apă.

Mod de aplicare: cu rolă sau pensulă în două straturi

-temperatura de aplicare: minimă +5 °C; maximă 25°C

-al doilea strat se aplică după 4-6 ore de la aplicarea stratului de bază

-vopsirea suprafeței se va face uniform, de sus în jos și fără întreruperi, pentru a preveni stropirea și apariția unor dungii inestetice

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

6. Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoierul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 1 l ; 2.5l ;8.5l ;25 kg

Depozitare- Produsul se depozitează în ambalajul original, în încăperi acoperite la temperatură de 5-25°

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Consum estimat

10-12 mp/litru/strat în funcție de tipul și calitatea suportului

9. Valabilitate: 12 luni, în ambalajul original, închis etans.