FISA TEHNICA

AS ANTIMUCEGAI	
NUMAR FISA 720	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Solutie Antimucegai

AS ANTIMUCEGAI

1. Compoziţie –amestec omogen pe baza de substante biocide active fara formaldehida (max 0.2 % clorura de didecildimetil amoniu) si apa.

2. Domeniu de utilizare-se recomanda pentru conservarea si remedierea suprafetelor minerale interioare(pereti vopsiti si / sau tapetati) si exterioare finisate sau nefinisate(piatra naturala tencuiala etc)Dezinfecteaza zonele contaminate cu mucegai.

3. Performante
Potejeaza suprafetele pe care se aplica impotriva contaminarii microbiologice;
Inlatura mucegaiul de pe zonele pe care s-a format;
Se aplica usor;
Se absoarbe rapid in substrat;

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIŢII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Aspect	lichid limpede, incolor	vizual
2	Densitate	1-1.05	SR EN ISO 2811
3	Ph	7.5-8.0	STAS 8619-90
4	Continut in substanta activa, %	2-3	SR EN ISO 3251

5. Mod de utilizare
Pregătire produs
Se condiţionează produsul la temperatura de 10 - 30 C.
Produsul se aplica nediluat.
Pregătire suprafaţă
Suprafeţele pe care se aplică trebuie sa fie stabile, rezistente, curate.
Suprafeţe noi
- se trateaza cu AS ANTIMUCEGAI- Soluţie Antimucegai numai daca exista contaminare pe suprafata.
Suprafeţe vechi si/sau vopsite în prealabil
- daca exista o sursa de umezire a suportului aceasta se inlatura.
- pentru a impiedica imprastierea fungilor, se recomanda curatarea mecanica (spaclu, lavete) cu apa si detergent a stratului contaminat;
- se indeparteaza suportul degradat de actiunea contaminantilor si a umezelii.
- dupa uscare, suportul se satureaza cu AS ANTIMUCEGAI - Solutie Antimucegai care va actiona 8 – 10 ore.
Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate reduce eficienta tratamentului.
Nu se combina cu alte produse.

AS ANTIMUCEGAI	
NUMAR FISA 720	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Aplicarea prin pulverizare trebuie efectuata in jet compact (mutarea capatului pulverizatorului pe pozitia marcata printr-o singura linie discontinua).
Număr de straturi 1 sau, daca suportul este puternic contaminat se repeta decontaminarea la intervale de 8 – 10 ore
Randament teoretic de aplicare10 – 20 mp/litru/1 strat (funcţie de porozitate suport si grad de infestare)
Pierderile de material în cursul preparării şi aplicării variază functie de tipul suportului si modul de aplicare şi trebuie luate în considerare suplimentar

6.Termen de valabilitate-12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

7.Ambalare, depozitare, transport
Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanş, având capacitate de 1 L
Produsul se depoziteaza in ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldura, la temperaturi între 5 - 30 ºC.
Risc de depreciere prin îngheţ.
A nu se lasa la indemana copiilor

8.Masuri de securitate
Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare