FISA TEHNICA

ADEZIV HARTIE	
NUMAR FISA733	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

ADEZIV HARTIE

1. Compoziţie
-dispersii apoase de rasini vinilice, plastifianţi, aditivi reologici, conservanţi etc

2. Domeniu de utilizare
-lipirea hirtiei si a cartoanelor

3. Performante
-formeaza asamblari cu o rezistenta remarcabila la deslipire ;
-aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător ;
-prezintă o aplicabilitate usoara, uscare relativ rapida
-formeaza pelicule transparente ;

4. Caracteristici tehnice

Nr crt	CARACTERISTICA	CONDIŢII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	fluid, vascos, omogen	vizual
2	Masa volumica (densitate), 23ºC,g/cm3	0.9-0.95	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile,%	45-55	SR EN ISO 3251
4	p-H	6.0-8.5	STAS 8619/90
5	Vascozitate Brookfield, sp.4, 6 rpm. cps ,min	8000	ASTM D 2196
B	PELICULA INTARITA		
6	Rezistenta la desprindere prin forfecare, daN/cm2, min.	50	SR EN 12960

5. Mod de utilizare
Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică adezivul trebuie să fie rezistente, curate,
Pregătirea produsului: produsul se aplica ca atare
Mod de aplicare: cu pensula sau rola
-temperatura de aplicare:minima +5 ºC maxima 25ºC
-produsul se aplica pe suprafetele de lipit, dupa care acestea se imbina si se preseaza.
-curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după întrebuinţare

6. Masuri de securitate
Deşeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu
Produsul nu contine substanţe periculoase

7. Ambalare, transport si depozitare
Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanş având capacitea de 0.5L;1L
Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25 ºC
Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

ASDECOR - brand Sc Asdecor-Asteknik Engineering Romania SRL producator si importator
str Sublocotenent Barbu Petre Marian nr 258;Ghimpati ;137389;oras Racari; jud Dambovita
office@ asdecor.ro/0751253612 vanzari@asdecor.ro /0749203134

ADEZIV HARTIE	
NUMAR FISA733	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

8. Consum estimat
-cca. 100g/m2 funcţie de tipul si calitatea suportului

9.Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original, închis etans