FISA TEHNICA

ARACET TIP A	
NUMAR FISA729	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

ADEZIV TIP ARACET

ARACET TIP A

1. Compoziţie
-dispersie apoasa de poliacetat de vinil, plastifianti, materiale de umplutură şi aditivi de finisare.

2. Domeniu de utilizare
-liant in industria construcţiilor pentru prepararea betoanelor, mortarelor, zugravelilor etc

3. Performante
-imbunatateste priza materialelor de constructii;
-prezinta o capacitate de aditivare foarte buna ;
-mareste rezistenta la tractiune si uzura a mortarelor si betoanelor;
-asigura stabilitatea materialului preparat;

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT.	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
A	**PRODUS LICHID**		
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	Visual
2	Densitate,23ºC,g/cm3	1.30-1.40	SR EN ISO 2811
3	Conţinut substanta uscata ,%, min	45	SR EN ISO 3251
4	pH	7.0-9.0	STAS 8619-90
5	Vâscozitate Brookfield, sp.4, 30 rpm. cps ,min	5000	ASTM D 2196
B	**PELICULA USCATA**		
6	Rezistenta la forfecare, daN/cm2, min.	50	SR EN 12960

5. Mod de utilizare
Pregătirea produsului:
-înaintea deschiderii ambalajelor, se şterg urmele de praf, ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea produsului;
-se condiţionează produsul la 15-25ºC

Mod de aplicare:
- se introduce adezivul in materialul de constructie si se amesteca pana la omogenizarea completa. Raportul componentelor se stabileste in functie de indicatiile producatorului materialului de constructie utilizat.
-curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după întrebuinţare
6. Masuri de securitate

ASDECOR - brand Sc Asdecor-Asteknik Engineering Romania SRL producator si importator
str Sublocotenent Barbu Petre Marian nr 258;Ghimpati ;137389;oras Racari; jud Dambovita
office@ asdecor.ro/0751253612 vanzari@asdecor.ro /0749203134

ARACET TIP A	
NUMAR FISA729	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Deşeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu
Produsul nu conţine substanţe periculoase

7.Ambalare, transport si depozitare
Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanş având capacitea de 0.5 k;1kg;
Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite la temperaturi de 5-25˚C
Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans