

ARACET TIP B

NUMAR FISA730

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

ADEZIV TIP ARACET**ARACET TIP B****1. Compoziție**

-dispersie apoasa de poliacetat de vinil, plastifianti, materiale de umplutură și aditivi de finisare.

2. Domeniu de utilizare

-liant in industria construcțiilor pentru prepararea betoanelor, mortarelor, zugravelilor etc

3. Performante

-imbunatateste priza materialelor de constructii;

-mareste rezistenta la tractiune si uzura a mortarelor si betoanelor;

-asigura stabilitatea materialului preparat;

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT.	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	vizual
2	Densitate,23°C,g/cm3	1.4-1.5	SR EN ISO 2811
3	Conținut substanta uscata ,%, min	45	SR EN ISO 3251
4	pH	7.0-9.0	STAS 8619-90
5	Vâscozitate Brookfield, sp.4, 30 rpm. cps ,min	5000	ASTM D 2196
B	PELICULA USCATA		
6	Rezistenta la forfecare, daN/cm2, min.	35	SR EN 12960

5. Mod de utilizare**Pregătirea produsului:**

-înaintea deschiderii ambalajelor, se șterg urmele de praf, ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea produsului;

-se condiționează produsul la 15-25°C

-diluarea se face numai cu apa curata

Mod de aplicare:

- se introduce adezivul in materialul de constructie si se amesteca pana la omogenizarea completa. Raportul componentelor se stabileste in functie de indicatiile producatorului materialului de constructie utilizat.

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

6. Masuri de securitate

ARACET TIP B

NUMAR FISA730

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produsul nu conține substanțe periculoase

7.Ambalare, transport si depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 0.5 k;1kg;

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite la temperaturi de 5-25°C

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans