

ADEZIV TIP ARACET D3

NUMAR FISA731

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

ADEZIV TIP ARACET

ARACET TIP D3

1. Compoziție

-dispersii apoase de poliacetat de vinil de inalta calitate, plastifianti, aditivi reologici, conservanți etc

2. Domeniu de utilizare

-recomandat pentru lipirea la cald sau la rece a tuturor tipurilor de lemn, placaj, placi aglomerate si alte material din lemn expuse la umiditate(mobilier pentru baie si bucatarie, balustrade, usi, geamuri)
-aplicat pentru realizarea imbinarilor de colt in cazul lemnului exotic si de esenta tare.

3. Performante

-rezistent la umiditate-clasa de rezistența la umiditate: **D3**;
-recomandat în special pentru lemnul tare și lemnul tropical;
-formeaza imbinare transparentă si foarte rezistenta;
-prezinta rezistență termică bună după întărire – **până la +100°C**;
-se aplica usor si se usuca relativ repede.

4. Caracteristici tehnice

Nr crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	fluid, vascos, omogen	vizual
2	Masa volumica (densitate), 23°C,g/cm3	0.90-0.95	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile,%	45-55	SR EN ISO 3251
4	p-H	6.0-8.5	STAS 8619/90
5	Vascozitate Brookfield, sp.4, 6 rpm. cps ,min	10000	ASTM D 2196
B	PELICULA INTARITA		
6	Timp de presare, minute	15-20	-
7	Timp de intarire finala , ore	24	-
8	Clasa de durabilitate	D3	DIN EN 204
9	Rezistenta la desprindere prin forfecare, daN/cm2, min.	80	SR EN 12960

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică adezivul trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Pregătirea produsului: produsul se omogenizeaza inainte de aplicare

Mod de aplicare: cu pensula sau rola

-temperatura de aplicare:minima +5 °C maxima 25°C

-produsul se aplica pe suprafețele de lipit, dupa care acestea se imbina si se preseaza. Excesul de adeziv se indeparteaza cu o laveta sau cu un spaclu

ADEZIV TIP ARACET D3

NUMAR FISA731

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

6. Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 0.5l; 1l

Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25 °C

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Consum estimat

-cca. 150g/m2 funcție de tipul si calitatea suportului

9.Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original, închis etans