

BAIT COLORAT APA

NUMAR FISA 432

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

CLASS

BAIT COLORAT APA

1.Compozitie

Produsul este un amestec omogen pe bază de rășini acrilice, pigmenti transparenti aditivi de finisare.si apa.

2.Domeniu de utilizare

Protecția lemnului la interior și exterior cu pastrarea si evidentierea calitatilor estetice ale acestuia

3.Performanțe:

- formează pelicul colorate, rezistente, foarte aderente la suport;
- protejeaza lemnul impotriva actiunii algelor, fungiilor, ciupercii albastre;
- asigura protectia lemnului impotriva atacului insectelor;
- confera suportului, rezistenta la lumina si UV;
- are efect de hidrofobizare si protejeaza lemnul impotriva umiditatii

GAMA DE CULORI: PIN;TEAK; CIRES; MAHON; STEJAR; NUC; CASTAN;WENGE; ABANOS;MASLIN ;PALISANDRU

4.Characteristici tehnice

NR CRT	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODE DE ANALIZA
Produs lichid			
1.	Aspect	Lichid omogen,vâscos,	vizual
2.	Timp de scurgere la 20°C, prin cupa STAS Ø 4 mm la 20 °C, sec	30-40	SR EN ISO 2431
3.	Substanțe nevolatile (1g/100cm ² , 120°C , 25 min.) %	min. 40	SR EN ISO 3251
Pelicula			
4.	Uscarea aparent completa , ore	12	SR EN ISO 3678
5.	Inercarea la indoire pe dorn cilindric mm	1	SR EN ISO 1519

5. Mod de utilizare

Înainte de deschiderii ambalajului se șterg urmele de apă, ulei, sau alte impurități pentru prevenirea contaminării produsului.

Pregătirea suprafeței

- se curăță pentru îndepărtarea murdăriei, a grăsimilor , a prafului
- se șlefuieste cu hârtie abrazivă cu granulație medie în lungul fibrelor,

BAIT COLORAT APA

NUMAR FISA 432

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

-se desprăfuieste și eventual se grunduiește.

Conditii de aplicare

-temperatură mediu: 15-30 °C;

-umiditate relativă mediu: max. 75%;

-temperatură suport: 15-30 °C.

Se aplică cu pensula, ruloul sau pistolul.

Lăcuirea se efectuează de regulă în două, trei straturi. Consumul depinde foarte mult de gradul de pregătire și finisare al suprafețelor precum și de forma acestora.

Intervalul de aplicare între două straturi este de minimum 12 ore la 20 °C.

Atenție ! Produsul nu se usucă la temperaturi sub 10°C.

6. Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 1 l ; 2.5l

Depozitare- Produsul se depozitează în ambalajul original, în încăperi acoperite, la temperaturi de 5-25

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Consum estimat

10-12 mp/litru/strat în funcție de tipul și calitatea suportului

9. Valabilitate: 12 luni, în ambalajul original, închis etans.