ASDECOR®

FISA TEHNICA

CHIT DE REPARATII	
NUMAR FISA 735	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

CHIT DE REPARATII

1. Compoziţie
-amestec omogen de rasini acrilice, pigmenti, umpluturi minerale si aditivi specifici

2. Domeniu de utilizare:
- repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie

3. Performanţe:
-adera foarte bine pe suportul pregatit corespunzator ;
-prezinta aplicabilitate usoara;
-are uscare relativ rapida;
-se slefuieste usor

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIŢII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	fluid viscos , omogen	vizual
2	Densitatea la 23º, g/cm3	1.8-1.9	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile ,%	80-90	SR EN ISO 3251
4	Finete de frecare, microni	100	SR EN ISO 1524
5	Uscare aparent complete,ore	24	SR EN ISO 3678

5.Mod de utilizare
Pregatirea suprafetei :
Suprafetele care urmeaza sa fie reparate, trebuie sa fie curatate de praf ,impuritati, uleiuri, grasimi, eflorescenta si de orice alti agenti de contaminare.
Metoda de aplicare
Produsul se aplica pe suporturi cu spaclul, in straturi succesive de max 0.5 mm grosime.Totalitatea straturilor nu trebuie sa depaseasca 2 mm grosime, intre straturi timpul de uscare este de min 6 ore iar slefuirea se face cu hirtie de smirghel granulatie 150

6.Masuri de securitate
Produsul nu conţine substanţe periculoase

7.Ambalare, transport si depozitare
Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanş, de 0.5 l
Depozitare- Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25˚C
Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8.Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans

ASDECOR - brand Sc Asdecor-Asteknik Engineering Romania SRL producator si importator
str Sublocotenent Barbu Petre Marian nr 258;Ghimpati ;137389;oras Racari; jud Dambovita
office@ asdecor.ro/0751253612 vanzari@asdecor.ro /0749203134