

HIDROIZOLATIE BITUMINOASA

NUMAR FISA453

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Hidroizolatie bituminoasa

1. Compozitie:

-hidroizolatie flexibila realizate din bitumuri emulsionate in apa nisip cuartos fin

2. Domenii de utilizare

- nu este recomandata traficului pirtonal
- pe orice suprafata ,care se cere protejata la exterior sau interior

3.Performante:

- ideala pentru impermeabilizarea fundatiilor zidurilor de beton/caramida
- prezinta uscare rapida
- antifungii si antimucegai
- foarte usor de aplicat ,se dilueaza doar cu apa
- formeaza dupa uscare un strat usor elastic impermeabil rezistent la agentii chimici

4. Caracteristici tehnice

Date tehnice ale produsului	Valori produs
Tip/culoare	Pasta densa/ neagra
Densitate specifica	1,3
ph	10
Cerificare pericol directiva 1999/45	Nici una
Corp solid	75
Vascozitate Brookfield	250.000

5.Aplicare:

Pregatirea suprafetelor:

- suporturile pe care se aplica gletul trebuie sa fie complet uscate si lipsite de praf, grasime sau alta murdarie

- nu se aplica pe straturi de lac, ulei, vopsele cu solventi

Pregatirea produsului:

Produsul este gata preparat se poate dilua maxim 2%

Produsul se omogenizeaza inainte de utilizare,a se evita supraincalzire produsului

Mod de aplicare:

HIDROIZOLATIE BITUMINOASA

NUMAR FISA453

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

-se poate aplica cu trafalet ,pulverizare,acest lucru fiind posibil prin dilutie suplimentara acest sistem este eficient doar in protectia uosara a suportului

Aplicare optima	
Primul strat grunduirea	Se dilueaza cu 50% apa timp de uscare 6 ore
Al doilea strat	Nediluat timp de uscare 5-10 ore
Rezistenta la apa sub presiune	Optima dupa 24 ore de la aplicare

Produsul nu se aplica la temperaturi sub 5°C. Timpul de uscare pentru slefuire, amorsare, vopsire este de 3-4 ore. Uscarea completa se realizeaza in 24 de ore.

Curatarea uneltelor de lucru se face cu apa calda sau cu apa si detergent, imediat dupa intrebuintare.

6. Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalare - Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș de 25kg

Depozitare – In ambalaje închise etanș, în spații uscate, sigure, ferite de radiații solare și intemperii, la temperaturi între 5 și 25 °C.

Transport - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Consum estimat

0,5-1,2 kg/mp in functie de grosime si metoda de aplicare

9. Valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans .