

TILESCOAT

NUMAR FISA 113

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Vopsea tigle si placi ceramic

TILESCOAT

1. Compoziție

-amestec omogen de rasini acrilice, pigmenti, umpluturi minerale si aditivi specifici

2. Domeniu de utilizare:

- finisarea decorativa si de protectie a tigelor din beton precum si a altor suprafete din beton sau zidarie;

3. Performanțe:

- adera foarte bine pe suportul pregatit corespunzator ;
- prezinta rezistenta remarcabila la acizi si baze ;
- are rezistenta foarte buna la eflorescenta si cretare;
- se caracterizeaza printr-o impermeabilitate deosebita la apa ;
- are culori rezistente la radiatii UV si intemperii ;
- rezistenta la cicluri succesive inghet/dezghet
- rezistenta la ceata chimica

4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	fluid viscos , omogen	vizual
2	Densitatea la 23°, g/cm ³	1.1-1.3	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile ,%	48-54	SR EN ISO 3251
4	PH	8-9	STAS 8619-98
5	Uscarea aparent completa ,ore	24	SR EN ISO 3678
6	Viscozitate ,cupa Ø 4	60-100	SR EN ISO 2431
7	Aspect pelicula	pelicula uniforma fara incluziuni straine	vizual
8	Duritate Persoz ,sec	min 50	SR EN ISO 1522
9	Flexibilitate ,mm	min 3	SR EN ISO 1519
10	Aderenta -metal -sticla	1 3	SR EN ISO 2409

TILESCOAT

NUMAR FISA 113

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

11	Aderenta prin smulgere pe beton ,N/mm ²	1.0-1.1	SR EN ISO 624
12	Rezistenta la acizi si baze	rezista	SR EN ISO 2812
13	Rezistenta la apa	rezista	SR EN ISO 2812
14	Luciu , 600	max 20	SR EN ISO 2813
15	Eflorescenta ,6 zile /60 , ΔE	max 0.7	ASTM D 1736
16	Permeabilitatea la vapori ,g/cm ² .24 h	max 1.5	SR EN ISO 7783
17	Rezistenta la inghet-dezghet ,nr cicluri	min 25	STAS 3518-89

5.Mod de utilizare

Pregătirea suprafeței :

Suprafețele care urmează să fie vopsite, trebuie să fie curățate de praf ,impurități, uleiuri,grasimi , eflorescenta, și de orice alți agenți de contaminare în vederea obținerii unei aderențe maxime a vopselei pe suport.Dacă vopseaua se aplică pe zidărie nouă ,aceasta trebuie să fie lăsată să se matureze cca 6 luni înainte de vopsire.

Aplicarea produsului

Vopseaua se aplică în două straturi.Inainte de aplicare produsul se diluează cu 5-10 %apa curată, în funcție de metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Produsul se aplică pe suporturi

- pistol cu aer comprimat – se diluează 10%
- pistol airless – produsul se utilizează ca atare
- pensula –max 5% diluție

6. Masuri de securitate

Deșeurile: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

Produs ecologic – nu conține substanțe periculoase

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 15 l

Depozitare- Produsul se depozitează în ambalajul original, în încăperi acoperite, la temperaturi de 5-25

Transport-Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

TILESCOAT	
NUMAR FISA 113	ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

8. Consum estimat

6-7 mp/litru/strat, functie de tipul si calitatea suportului

9.Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans