

TENCUIALA MARMURA SOCLU

NUMAR FISA 230

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

TENCUIALA MARMURA SOCLU

1.Compoziție

-lianti organici (rasini acrilice), umpluturi minerale (granule de marura 0.1-0.2 mm) aditivi de finisare (dispersanti, antispumanti, stabilizatori, hidrofobizanti, ingrosatori etc)

2.Domeniu de utilizare

-finisare decorativa si de protectie a peretilor interiori sau exteriori ;
-strat final de protectie pentru sistemele de izolatie termica;

3.Performante

-peliculele sint rezistente la apa si permeabile la vaporii de apa si favorizeaza eliminarea apei de infiltratie din pereti;
-aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător;
-prezintă o excelentă aplicabilitate pe o gama larga de suporturi
-are proprietati de izolare termica buna a peretilor;
-formeaza pelicule rezistente la variatiile de umiditate ale suportului ;
-peliculele sint dure ,foarte rezistente si stabile ;
-protectie sporita impotriva **UV**
-rezistenta la socuri mecanice si zgarieturi

4.Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A	PRODUS LICHID		
1	Aspect	Pasta vascoasa,	Visual
2	Masa volumica , 23 °C,g/cm3	1.8-2.0	SR EN ISO 2811
3	Continut nevolatile,% , max	80	SR EN ISO 3251
4	Granulatie , mm,	1.2-1.8	-
B	PELICULA USCATA		
5	Ucarea aparent completa ,ore	24	SR EN ISO 3678
6	Fisurare statica	nu prezinta	Visual
7	Rezistenta la apa ,30 zile	rezista	SR EN ISO 2812
8	Rezistenta la lichide	rezista	SR EN ISO 2812
9	Permeabilitatea la apa lichida, kg/mp.ore 0.5	0.4-0.6	SR EN 1062-01
10	Permeabilitatea la vaporii de apa ,kg /mp.h	0.1-0.2	SR EN 1015/19
11	Stabilitatea la depozitare ,30 zile /50°C	corespunde	ASTM D 1849
12	Adincimea de patrundere a apei sub presiune mm	Fara amprenta	SR EN 12390
13	Rezistenta la radiatii UV si apa ,nr cicluri	25	SR EN ISO 11507

TENCUIALA MARMURA SOCLU

NUMAR FISA 230

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

5.Mod de utilizare

Pregătirea suportului

Produsul se aplica pe suporturile tratate în prealabil cu amorsa acrilică .

Se recomandă aplicarea sistemului amorsa –tencuiala pe :

- tencuieli de var beton și var beton driscuite
- beton și alte suporturi minerale
- straturi vechi de vopsele și tencuieli minerale

Produsul se aplica în mod condiționat pe :

- tencuieli de ipsos
- lemn

Nu se aplica pe :

- rasini și materiale sintetice
- straturi de lacuri și vopsele sintetice
- straturi de var

Pregătirea produsului:

- produsul se aplica nediluat ;

Mod de aplicare:

- tencuielile minerale se usucă 28 de zile, iar gleturile minerale și adezivul de termosistem se usucă conform instrucțiunilor stabilite de producător, dar nu mai puțin de 6 zile;
 - se amorsează cu amorsa acrilică (uscare 24 ore);
 - se aplica grund amorsa pentru vopsele și tencuieli decorative structurate și se usucă 24 de ore.
 - produsul se întinde pe perete cu ajutorul unei gletiere din oțel inoxidabil , apoi se structurează cu gletiera din material plastic cu mișcări circulare sau liniare funcție de modelul ales
 - temperatura minimă de aplicare: +5 °C maximă 35 °C
 - se va lucra uniform și fără întreruperi , concomitent pe toată suprafața , pentru a preveni apariția unor dungi inestetice
 - curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare
- Indicații:
- umiditatea crescută a aerului, temperaturile joase și mai mari de 35 °C și calitatea suportului pot modifica nuanțele de culoare ale finisărilor colorate
 - pentru evitarea variațiilor de culoare se recomandă ca toată cantitatea de vopsea necesară lucrării să fie comandată și realizată într-o singură șarjă
 - nu se aplică în condiții de expunere directă la radiațiile solare, vânt, ploaie, ceață, ninsoare.
 - nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă.
 - pentru întreaga suprafață trebuie folosit un singur lot de produs. Dacă există mai multe loturi, se recomandă amestecarea acestora înainte de aplicare.
 - nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
 - îndemânarea profesională și unelte de aplicare influențează aspectul final.
 - nu se aplica pe suprafețe orizontale pe care precipitațiile cad perpendicular (acoperis, glafuri).
 - lucrul cu personal nespecializat, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului.

TENCUIALA MARMURA SOCLU

NUMAR FISA 230

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

-producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Uscare finala : 24 ore

6.Masuri de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

7.Ambalare, transport si depozitare

Ambalare - Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 25 kg

Depozitare -Ambalaje închise etanș, în spații uscate, sigure, ferite de radiații solare și intemperii, la temperaturi între 5 și 25 °C.

Transport - Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8.Consum estimat:

-3,5-4 kg/mp pentru tencuiala marmura granulatie 1mm

-4,5-5 kg/mp pentru tencuiala marmura granulatie 2mm

9.Valabilitate:

-12 luni de la data fabricatiei in ambalajul original inchis etans