

GRUND ACRILICPLUS EXTERIOR

NUMAR FISA226

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Grund exterior

GRUND ACRILIC PLUS EXTERIOR

1. Compoziție: rasina acrilica, aditivi de finisare și apa

2. Domeniu de utilizare:

pregătirea suprafețelor poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă: tencuieli vechi sau pe bază de ipsos, zidării, ciment, beton, cărămidă etc ; în vederea aplicării ulterioare a vopselelor și a tencuielilor decorative de exterior.

3. Performanțe:

- conferă permeabilitate suportului ;
- întărește suprafața de aplicare și reduce absorbția de vopsea de finisare ;
- asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea vopselei lavabile ;
- are o uscare rapidă ;
- proprietati mecanice deosebite
- permeabilitate selectiva
- caracter hidrofob

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Aspect	lichid omogen	vizual
2	Densitatea 23°C,g/cm ³	1.01 -1.05	SR EN ISO 2811
3	Vascozitate Brookfield, sp.4, 03 rpm. cps ,min	200000	ASTM D 2196
4	Ph	7-8	STAS 8619-90
5	Continut substanta uscata, %,	50	SR EN ISO 3251

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate ;

- acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repara și se nivelează cu o masă de șpaclu ;
- betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 4 săptămâni pentru uscare și maturare (carbonatare) ;
- nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei , vopsele cu clei și materiale sintetice ;

GRUND ACRILICPLUS EXTERIOR

NUMAR FISA226

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

Pregătirea produsului: produsul se diluează cu apa rece și curată pentru ca să ajungă la vâscozitatea optimă de lucru în funcție de metoda de aplicare ;

Mod de aplicare: cu pensula, rola sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței ;

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare ;

Uscare: 3 ore la 20° C și 60 % umiditate ;

6. Măsuri de securitate:

Deșeurile: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu .

7.Ambalare, transport și depozitare

Ambalare - Produsele se ambalează în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de 15 litri .

Depozitare- Produsul se depozitează în ambalajul original, în încăperi acoperite, la temperaturi de 5-25

Transport -Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Consum estimat: 12-14 mp/litru/strat, funcție de modul de aplicare

9. Valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etans